



- Fäster mycket bra
- Ljudisolerande
- Isolerar mot värme & kyla
- Kan byggas med
- Stabil – varken krymper eller expanderar efter härdning
- Freon fri – påverkar inte ozon-skiktet

BESKRIVNING:

101 MILJÖ-BYGGSKUM är ett nytt teknologiskt byggskum. 100% fritt från skadliga isocyanater. 101 MILJÖ-BYGGSKUM härdar med hjälp av fuktigheten i luften och fäster allra bäst på något fuktiga porösa material som trä, betong, sten, etc.

BRUKSANVISNING:

- Kan användas på de allra flesta material förutom plast, PE och PP
- Ytan bör vara fri från smuts olja och fett
- Om ytan inte är porös fäster den bäst när ytan är så torr som möjligt och när fogen är max 7,5 cm i djup och bredd. Vid större fogar rekommenderas det två påföringar med en torktid på 1 timme mellan varje lager
- Skaka burken ordentligt innan användning
- Rör inte skumytan under härdning
- Ohärdat skum tas bort med aceton eller liknande. Härdat skum tas bort mekanisk, använd aldrig värme.

NB! Byggskum måste lagras/transporteras ståande/vertikalt

TEKNISKT:

Bas	Silane modifierat SMX polymer
Färg	Vit
Densitet	Ca 28,5 kg/m ³ färdig härdad
Ythärdad	Ca. 4 min (+20°C/65% RH)
Genomhärdad	50 min – (fog på 30mm) vid +20°C
Brandklass	B3
Arbetstemperatur	+10°C till +30°C
Volym från burk lagrad i rumstemperatur	12 liter
Hållbarhetstid	12 månader i öppnad förpackning
Lagring & transport	Stående, torrt, mellan +5°C och +25°C
Förpackning	500 ml aerosol
Artikelnummer	T599635

DOKUMENTATION:

På www.101.as är följande dokumentation för 101 MILJÖ-BYGGSKUM tillgänglig;

- Byggvarudeklaration

PS: Informationen och rekommendationer i denna produktinformation är framtagna i god tro då dom är baserade på tester och erfarenhet. Då det finns många olika rengöringsmetoder, användningsområden, material och underlag samt miljöer som är utanför Relektas kontroll, kan Relektas inte påta ansvaret för det slutliga resultatet. Det rekommenderas alltid att testa produkten på material och tänkt användning innan ett slutgiltigt arbete utförs. Kontakta oss gärna för rådgivning.