



Trälim Vinter D2

Trälim för limning vid låga temperaturer ner till -10°C



- Stark limning
- Kan användas ute och inne
- Fuktbeständigt D2
- Kan byggas med
- Limär trä, spån, laminat, mdf, plywood, hårdpapp, papper, etc
- Kan förvaras ned till -40°C och tinas upp upprepade gånger

BESKRIVNING:

101 VINTERLIM är ett PVAc dispensionslim som är lämplig till limning av trä vid låga temperaturer.

BRUKSANVISNING:

Ytorna som limmas måste vara torra och rena från fett/smuts. Limet fryser vid temperaturer lägre än -20°C, men kan tinas upp. Efter upptining ska flaskan gottas. Nyhyvlade/slipade ytor ger bäst fäste, det gäller speciellt feta träsorter som teak samt tryckimpregnerat trä. Bäst resultat uppnås när både ytorna får ett tunt lager med lim, vänta gärna 3-5 minuter innan sammanfogning av feta träsorter. Feta träsorter behöver större och längre presstryck än vanliga träsorter. Ohärdat lim tas bort med vatten.

TEKNISKT:

Färg	Vit
Arbetstemperatur	-10°C till +80°C
Presstid vid rumstemperatur	+/- 15 minuter
Presstid vid +5°C	2-3 timmar
Presstid vid -20°C	Upp till 24 timmar
Förvaras	Torrt och svalt mellan +5°C och +25°C. Limmet fryser vid temperaturer under -20°C, men kan tinas upp. Efter upptining måste flaskan skakas gott.
Förpackning	750 ml
Artikelnr	T599684

1.



2.



3.



4.



PS: Informationen och rekommendationer i denna produktinformation är framtagna i god tro då dom är baserade på tester och erfarenhet. Då det finns många olika rengöringsmetoder, användningsområden, material och underlag samt miljöer som är utanför Relekta's kontroll, kan Relekta inte påta ansvaret för det slutliga resultatet. Det rekommenderas alltid att testa produkten på material och tänkt användning innan ett slutgiltigt arbete utförs. Kontakta oss gärna för rådgivning.