

ANRIN

LEADING WATER

Underhålls
information

Rännor i polymerbetong

Underhållsinformation

ANRIN produkter i polymerbetong

Material egenskaper

Polymerbetong	
Polymerbetong	polyesterhartsbaserat med mineralaggregat, tillsatser
Tryckhållfasthet	≥ 90 N/mm ²
Böjhållfasthet	≥ 22 N/mm ²
Elasticitetsmodul	ca. 25 kN/mm ²
Densitet	2.1 – 2.3 g/dm ³
Värmebeständighet	100° C (permanent belastning)
Frostbeständighet	- 50° C
Vattentäthet	0 mm
Vatten absorption	0.05 %

Underhåll och skötsel

Placeringen och grad av nedskräpning avgör hur ofta underhåll behöver utföras på produkten.

Tag bort galler och inspektera insidan av produkten och rengör med borste, spade eller vatten. Är ett sandfång installerat så tag upp hinken och töm/rengör den, återmontera därefter hinken.

Inspektera galler, kant/kantförstärkning, eventuella infästningar och gavlar. Byt ut defekta delar.

För ytterligare support kontakta ANRIN-support på 010-209 9 209 eller via e-post: info@anrin.se så får du hjälp med ditt ärende.



ANRIN Nordic Filial
Telivägen 8
149 41 NYNÄSHAMN
Sverige

+46 (0)10-209 9 209
www.anrin.se
info@anrin.se