

# Blandningsråd

## Prompt – Snabbhärdande naturcement

RSK nr 4051309- Säck, 5 kilo  
RSK nr 4051308- Säck, 25 kilo

### Bruk:

Blanda 2 volymdelar Prompt cement med 1 del torr sand.  
Tillsätt 3/4 delar vatten och blanda kraftfullt till en pastaliknande konsistens. Använd bruket omgående.

#### Användningsområden:

Tätning och fixering, fogning, putsning, vägghörn, för ytor utsatta för korrosion inom lantbruket, reparation och grunder m.m.

### Betong:

Blanda 4 volymdelar Prompt cement med 3 delar grus och 2 delar torr sand. Tillsätt 5/4 (en- och en kvarts) del vatten och blanda kraftfullt.  
Använd betongen omgående

#### Användningsområden:

Tätning och fixering av tyngre objekt, fixering av nedstigningsbrunnar, reparationer i marin miljö som sprutbetong vid underjordsarbeten, stabilisering av vägbankar mm.

### Ren cementpasta:

Blanda 3 volymdelar Prompt cement med 1 del vatten till en pastaliknande konsistens. Använd pastan omgående.

#### Användningsområden:

Att täta läckage, snabbfixering mm

### Observera:

- Arbeta på en ren fuktig yta.
- Tillsätt aldrig för mycket vatten.
- Försök aldrig återblanda cementen om den börjat härdas.
- Sprutning; v.g. kontakta oss.
- Samma handhavandeföreskrifter som för vanlig cement gäller.  
Skyddshandskar rekommenderas. Irriterande vid hudkontakt.

### Fördröjning av härdningstiden för Prompt:

Härdningstiden för Prompt fördröjes om citronsyra tillsätts i vattnet innan det blandas i cementen.  
Vid tillsats av 0,4% citronsyra fördröjs härdningstiden till ca 20 minuter.  
Till en 25 kilos säck Prompt behövs således 100 g citronsyra.

Citronsyran fördröjer härdningstiden för Prompt enligt följande proportioner i förhållande till vikten cement:

<b>0,4%</b>	<b>för ca 20 min</b>
<b>0,6%</b>	<b>för ca 25 min</b>
<b>0,8%</b>	<b>för ca 30 min</b>

Härdningstiden kan även förlängas genom tillsats av vanlig portlandcement men blandningen får då kortsiktigt en lägre hållfasthet.



[www.tubman.se](http://www.tubman.se)

telefon: 08-404 11 40