# Multiseal® K 32

*- by Unipak*

KORROSIONS-
SKYDDSSYSTEM




**Korrosionsskydd för värmesystem, även med aluminium**

## Multiseal® K 32

Skyddar främst golvvärmesystem i plast, men även stål-, aluminium- och kopparmaterial, mot korrosion genom att bilda en skyddsfilm som också förhindrar syrediffusion.

| Förpackning | Art.nr | EAN | VVS-nr |
|---|---|---|---|
| 5 liter | 8026050 | 5708923800428 | 251228350 |

Dispergeringsmedlen i Multiseal K 32 förhindrar kalkavlagringar på rörväggarna så att en optimal korrosionsskyddande film bildas. Skyddar mot kalkavlagringar och syrediffusion.
Multiseal K 32 håller regler- och styrenheter samt rörledningar fria från suspenderade partiklar. Skyddar nya och befintliga värmesystem i drift. Multiseal K 32 håller kalken i lösning.

**OBS!**
Värmesystemet ska vara fritt från tillsatser som flytande tätningsmedel och andra inhibitorer. När K 32 har fyllts på ska koncentrationen kontrolleras årligen. Vid korrekt användning skadas inga pumpar eller reglerventiler.
Vi rekommenderar grundlig spolning före användning för att avlägsna avlagringar och föroreningar.

## BRUKSANVISNING:

Spola kraftigt förorenade system grundligt och rengör vid behov med Multiseal HR. Fastställ vid behov vattenvolymen genom att tömma värmesystemet via en vattenmätare. Fyll systemet med vatten igen. Pumpa in erforderlig mängd Multiseal K 32 med en påfyllningspump (Multiseal G 20 eller Multiseal G 21 J). Fyll sedan systemet med vatten och avlufta det.
Multiseal K 32 är kompatibelt med alla vanliga frostskyddsmedel samt Multiseal Heat 30 E och Multiseal FS.

**VIKTIGT!**
Kontrollera effekten av Multiseal K 32 Inhibitor med Multiseal Test efter blandning.
Molybdathalten ska ligga mellan 250 och 400 mg/L Mo. Multiseal K 32 löser upp befintliga kalkavlagringar. Vid försämrad värmeöverföring ska systemet spolas grundligt igen efter 1–3 månader. Montera en smutsavskiljare och ett magnetfilter i större, äldre system. Fyll på Multiseal K 32 igen och kontrollera koncentrationen.

**Vidta sedvanliga säkerhetsåtgärder vid hantering av kemikalier.**

**Förvaras oåtkomligt för barn!**

**Avfallshantering:**
Se säkerhetsdatabladet.

**Blandningsförhållande:**
1 liter Multiseal K 32 Inhibitor till 100 liter systemvatten.

**Hållbarhet:**
5 år från tillverkningsdatum. Skyddas mot frost.

*Våra uppgifter baseras på våra nuvarande erfarenheter. Med förbehåll för tekniska ändringar. Säkerhetsdatablad kan laddas ned på www.unipak.dk*

11/2026

Unipak A/S | Marktoften 3C | 8464 Galten | Denmark
Tel. +45 86261177

www.unipak.dk