Unipak® POLY MAX® High Tack Express

Unipak® POLY MAX® High Tack Express

Snabbtorkande monteringslim utan lösningsmedel som snabbt uppnår funktionell styrka och erbjuder snabb hållfasthetsuppbyggnad baserat på SMP-polymer. Utmärkt för tunga material samt för limning och fastsättning av många byggmaterial på praktiskt taget alla ytor, såsom trä, gips, natursten, lättbetong, metall, hårt skum och olika plaster.

Gipskonstruktioner: Limning/fastsättning av UW-profiler i golv-, tak- och väggområden. Lämplig för inomhus- och utomhusbruk, såsom paneler, takelement, gipsskivor, beklädnad och isoleringsmaterial, speglar, trämaterial, golvlister och lister.

För alla professionella användningsområden, inklusive vägg- och inomhuskonstruktion, hus, kommersiella byggnader och karosseriarbeten. Ej lämplig för PE, PP, PTFE, kalkade väggar och bitumen. Vid limning av plastmaterial är det viktigt att man först utför ett vidhäftningstest. Vidhäftningen till plast kan variera beroende på typen av syntetmaterial och plastens kvalitet.

BRUKSANVISNING

1. Innan användning ska du öppna patronen genom att skära av plastpipen över gängan med en vass kniv.
2. Därefter monterar du munstycket. Applicera endast med medföljande specialmunstycke.
3. Beroende på materialets vikt ska limmet appliceras jämnt i lodräta ränder eller prickar med avstånd på 10-40 cm.
   Applicera alltid limmet i hörn och längs kanterna. Skarvar i material (t.ex. fasadskivor) kan tillåtas genom en limtjocklek på cirka 3 mm (använd distansbrickor eller tejp).
   Montera materialen med en glidande rörelse och pressa eller banka ihop dem ordentligt. Justering är fortfarande möjlig.
4. Stäng patronen ordentligt direkt efter användning.

Stänk/rester: Avlägsna limrester omedelbart med lacknafta. Torkade limrester kan endast tas bort mekaniskt.

Obs! Följande torktider baseras på limning av minst ett poröst material med ett lager lim med en tjocklek på cirka 1 mm. Om två icke-porösa material limmas ihop och/eller om limskiktet är tjockare, kan torktiderna bli avsevärt längre.

EGENSKAPER

- Uppnår snabbt funktionell styrka
- Ökar snabbt i styrka
- Permanent elastisk
- Utmärkt fyllningsförmåga
- Lösningsmedelsfri
- Ingen nedsmutsning av fogkanter
- Väderbeständigt
- Motståndskraftig mot temperaturer mellan -40 °C och +100 °C
- Kan målas över
- Härdning ca. 1,6 mm/24 timmar



FÖRBEREDELSE

Appliceringstemperatur: -10 °C till +40 °C. Den optimala bearbetningstemperaturen för patron och yta är mellan 5 °C och 25 °C.

Ytkrav: Ytorna måste vara rena, torra och fettfria. Ytan måste vara fast. Ytan kan vara lätt fuktig.

Användning av primer är inte nödvändig.
Verktyg: Fogpistol och gummihammare.

APPLIKATION

Åtgång: En patron räcker till cirka 7–9 meter lim.

CERTIFIKAT OCH STANDARDER

TÜV SÜD: Godkännandemärke för skruvlös montering av innerväggar med metallreglar, certifikat nr 20 01 90 317 001 baserat på arbetsinstruktion nr MUC-KSP-A 1044

TÜV: Godkänd och certifierad av TÜV Rheinland på skjuvhållfasthet, draghållfasthet, elasticitet och vidhäftning till olika material. Certifikat TÜV 43168.

EMICODE: Klassificeringssystem (GEV) för emissionsegenskaper för byggprodukter i inomhusutrymmen.
EC-1 Plus (Very low emission Plus (mycket låga utsläpp))

ITB Polen

Förpackning	Kartong	Vare-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Patron 425 g	12	7006956	8710439313580	271562040	4095015	1429440	3265057

06/2025

Ytterligare produktinformation, säkerhetsdatablad, demo-videor, bruksanvisningar m.m. finns på: www.unipak.dk. Vi utviklar fortløpande våra produkter och förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering. Ovenstående uppgifter är baserad på tester och erfarenhet. Eftersom användning av produkten är utanför vår kontroll, rekommenderas provinstallation för att säkerställa, att produkten är lämplig för den avsedda installationen.

Unipak A/S | Marktoften 3C
8464 Galten | Denmark

www.unipak.dk

Unipak® - Original POLY MAX® High tack express

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

100 % modulkraft:	2,2 MPa
Limningsteknik:	Ensidig applicering
Kemisk bas:	SMP-polymer
Kemikalieresistens:	Bra
Härdningshastighet::	1,6 mm/ 24 timmar
Densitet ca:	1,52 g/cm^3
Elastisk:	Ja
Rivstyrka:	100 %
Fyllningskapacitet:	Mycket bra
Slutlig bindningsstyrka:	400 N/cm^2
Bindningsstyrka efter:	4 timmar (kan variera beroende på förhållanden som material, temperatur och luftfuktighet)
Hårdhet (Shore A):	73
Initial bindning efter:	30 minuter (kan variera)
Initial bindningsförmåga:	100 N/cm^2
Minsta temperatur-beständighet:	-40 °C
Maximal temperatur-beständighet:	100 °C
Motståndskraft mot mögel:	Bra
Fuktbeständighet:	Mycket bra
Övermålningsbarhet:	Bra
Skärstyrka:	400 N/cm^2
Övergångstid:	10-15 minutter
Fast material cirka:	100 %
Lösningsmedelsfri:	Ja
Draghållfasthet (N/cm^2) cirka:	280 N/cm^2
UV-resistens:	Bra
Viskositet:	Pasta
Vattentålighet:	Bra

FÖRVARING

Hållbarhet: Minst 18 månader efter produktion.
Förvara torrt i för luten förpackning mellan +5 °C och +25 °C.
Hållbarheten är begränsad efter att förpackningen har öppnats.