Unipak® AQUA MAX®

- Original

VIT

Unipak® AQUA MAX®

Vattenavvisande montagelim och fogmassa baserad på SMP-polymer.

ANVÄNDNING

För limning, montering och fogning av nästan alla material på nästan alla underlag. Särskilt lämplig för swimmingpooler, trädgårdsdammar och lantbruk. Lämplig för alla typer av användning i och runt swimmingpooler, såsom skimmrar, kanter, plattor, avlopp, tak, utlopp och fogar. Lämplig för användning under vatten.

Ej lämplig för PE, PP, PTFE, ren gips och bitumen. Utför alltid ett vidhäftningstest före limning av plastmaterial, eftersom vidhäftningen kan variera beroende på plasttyp och plastkvalitet.

EGENSKAPER

- (Klor-/salt)vattenbeständig
- UV-beständig
- Mycket hög slutlig vidhäftningsstyrka
- Mycket hög, permanent elasticitet
- Mycket god fyllnadsförmåga
- God ståndförmåga
- Krympfri, 100 % lim
- Lösningsmedelsfri
- Ingen nedsmutsning av fogkanter
- Temperaturbeständig mellan –40 °C och +100 °C
- Övermålningsbar



BRUKSANVISNING

Skär av toppen ovanför gängan med en vass kniv, montera munstycket och skär till en diameter på minst 0,5 cm.

LIMNING: Applicera jämnt i lodräta strängar eller punkter beroende på materialets vikt, med 10–40 cm mellanrum. Applicera alltid tillräckligt med lim i hörn och längs kanterna. Sätt samman materialen genom att skjuta, trycka eller knacka dem ordentligt på plats. Justering är fortfarande möjlig. För tunga material kan fixering eller stöd vara nödvändigt. Förslut patronen ordentligt direkt efter användning.

FOGNING: Applicera fogmassan i botten av fogen och jämna ut inom 10 minuter med ett fuktigt finger (vatten med diskmedel utan citron), Sealant Finisher glättvätska eller fogverktyg. Förslut patronen ordentligt direkt efter användning.

Fläckar/rester: Avlägsna omedelbart överflödigt lim med mineralterpentin. Härdade limrester kan endast avlägsnas mekaniskt.

Observera: På grund av den ständigt varierande vattenkvaliteten i swimmingpooler är det inte möjligt att ange den förväntade livslängden vid långvarig kontakt med poolvatten.

FÖRBEREDELSE

Arbetsförhållanden: Omgivningstemperaturen, limmet och materialen som ska limmas får inte vara kallare än +5 °C.

Ytkrav: Underlagen ska vara rena samt fria från damm och fett. Underlaget ska vara fast. Ytan kan vara fuktig. Användning av primer krävs inte.

Verktyg: Fogpistol.

APPLICERING

Åtgång: Vid punktlimning: 5–8 m^2/kg.

Strängar: en patron räcker till ca 8–15 meter lim (beroende på munstyckets diameter).

Förpackning	Färg	Kartong	Vare-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Patron 425 g	Vit	12	7008045	8710439315201	271562240	4095016	1459561	3265063

02/2026

Ytterligare produktinformation, säkerhetsdatablad, demo-videor, bruksanvisningar m.m. finns på: www.unipak.dk. Vi utviklar fortløpande våra produkter och förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering. Ovenstående uppgifter är baserad på tester och erfarenhet. Eftersom användning av produkten är utanför vår kontroll, rekommenderas provinstallation för att säkerställa, att produkten är lämplig för den avsedda installationen.

Unipak A/S | Marktoften 3C
8464 Galten | Denmark

www.unipak.dk

Unipak® AQUA MAX®

- Original

VIT

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg:	Vit
100 % modul:	1,3 MPa
Kemisk bas:	SMP-polymer
Kemikalieresistens:	God
Härdningshastighet:	2 mm/24 timer
Densitet ca.:	1,51 g/cm^3
Elasticitet:	God
Brottförlängning:	250 %
Fyllnadsförmåga:	Mycket god
Slutlig vidhäftningsstyrka:	250 N/cm^2
Slutlig styrka efter:	48 timmar. Kan variera beroende på material, temperatur och luftfuktighet.
Hårdhet (Shore A):	55
Funktionell styrka efter:	24 timmar. Kan variera beroende på material, temperatur och luftfuktighet.
Lägsta temperaturbeständighet:	-40 °C
Högsta temperaturbeständighet:	+100 °C
Mögelresistens:	God
Fuktbeständighet:	Mycket god
Övermålningsbarhet:	God
Skjuvhållfasthet:	250 N/cm^2
Skinnbildning:	30-45 minuter
Fast substans ca.:	100 %
Lösningsmedelsfri:	Ja
Draghållfasthet ca.:	235 N/cm^2
UV-beständighet:	God
Viskositet:	Pastös
Vattenbeständighet:	God

FÖRVARING

Hållbarhet: Minst 18 månader efter produktion.
Förvaras torrt i sluten förpackning mellan +5 °C och +25 °C.
Begränsad hållbarhet efter öppning.