Unipak® POLY MAX® Fix & Seal Express

- Original

GRÅ

Unipak® POLY MAX® Fix & Seal Express

Lösningsmedelsfritt lim och fogmassa baserad på SMP-polymer med mycket hög elasticitet och mycket snabb styrkeuppbyggnad. Idealisk för både montering och fogning.

ANVÄNDNING

För limning och montering av många byggmaterial på i stort sett alla underlag, såsom trä, gipsskivor, (natur)sten, (por)betong, metall, hårdskum och olika typer av plast. Lämplig för inom- och utomhusbruk, t.ex. träkonstruktioner, socklar, reglar, fönsterbänkar samt skivor och isoleringsmaterial. Kan även användas för fogning av skarvar och sprickor i (plast)fönsterkarmar, vindskivor, tak, hängrännor, väggar, takfönster och skorstenar. Lämplig för alla professionella användningar inom vägg- och inredningskonstruktion, bostadsbyggande, kommersiellt byggande och karosseriarbete.

Ej lämplig för PE, PP, PTFE, ren gips och bitumen. Utför alltid ett vidhäftningstest före limning av plastmaterial, eftersom vidhäftningen kan variera beroende på plasttyp och plastkvalitet.

EGENSKAPER

- Mycket hög, permanent elasticitet
- Mycket snabb styrkeuppbyggnad
- Mycket god fyllnadsförmåga
- God ståndförmåga
- Krympfri, 100% lim
- Lösningsmedelsfri
- Ingen nedsmutsning av fogkanter
- Väderbeständig
- Temperaturbeständig mellan –40 °C och +100 °C
- Övermålningsbar
- Härdning ca 2,5 mm/24 timmar
- Mögelresistent



BRUKSANVISNING

Skär av patronens topp ovanför gängan med en vass kniv. Montera munstycket och skär det snett (öppning min. Ø 5 mm).

LIMNING/MONTERING: Applicera jämnt i lodräta strängar eller punkter beroende på materialets vikt, med 10–40 cm mellanrum. Applicera alltid lim i hörn och längs kanterna. Sätt samman materialen med en skjutande rörelse och tryck eller knacka dem ordentligt på plats. Justering är fortfarande möjlig. För tunga material kan fixering eller stöd vara nödvändigt. Förslut patronen ordentligt direkt efter användning.

FOGNING: Skär munstycket till önskad fogbredd. Applicera fogmassan i botten av fogen och jämna ut inom 10 minuter med Unipak Sealant Finisher och Unipak Finishing Set eller med ett fuktigt finger (vatten med lite diskmedel utan citron), spackel eller fogpinne. Jämna ut lodräta fogar nerifrån och upp. Förslut patronen ordentligt direkt efter användning.

Fläckar/rester: Avlägsna omedelbart överflödigt lim med mineralterpentin. Härdade limrester kan endast avlägsnas mekaniskt.

Observera: Härdtiderna baseras på limning av minst ett poröst material och ett skikttjocklek på ca 1 mm. Vid två icke-porösa material och/eller tjockare skikt kan härdtiden vara betydligt längre. Undvik långvarig direkt UV-exponering (t.ex. vid utomhusfogning).

FÖRBEREDELSE

Arbetsförhållanden: Den omgivande temperaturen, limmet och materialen som ska limmas får inte vara under +5 °C.

Ytkrav: Underlagen ska vara rena samt fria från damm och fett. Underlaget ska vara fast. Ytan kan vara lätt fuktig. Användning av primer krävs inte.

Verktyg: Fogpistol.

APPLICERING

Åtgång: Vid punktlimning: 5–8 m²/kg.

Strängar: en patron räcker till ca 8–15 meter lim (beroende på munstyckets öppning).

CERTIFIKAT OCH STANDARDER

TÜV: Approved and certified by TÜV Rheinland on shear strength, tensile strength, elasticity and adhesion to different materials. Certificate TÜV 43168.

EMICODE: Classification system (GEV) of emission properties for construction products in indoor areas.
EC-1 Plus (Very low emission Plus)

Förpackning	Färg	Kartong	Vare-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Patron 425 g	Grå	12	7008035	8710439315324	271562442	4095020	1459566	3265277

02/2026

Ytterligare produktinformation, säkerhetsdatablad, demo-videor, bruksanvisningar m.m. finns på: www.unipak.dk. Vi utviklar fortløpande våra produkter och förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering. Ovenstående uppgifter är baserad på tester och erfarenhet. Eftersom användning av produkten är utanför vår kontroll, rekommenderas provinstallation för att säkerställa, att produkten är lämplig för den avsedda installationen.

Unipak A/S | Marktoften 3C
8464 Galten | Denmark

www.unipak.dk

Unipak® - Original POLY MAX® Fix & Seal Express

GRÅ

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

100 % modul:	1,7 MPa
Kemisk bas:	SMP-polymer
Kemikalieresistens:	God
Härdningshastighet:	1,5 mm/24 timer
Densitet ca.:	1,43 g/cm^3
Elasticitet:	God
Brottförlängning:	200 %
Fyllnadsförmåga:	Mycket god
Slutstyrka efter:	4 timmar. Kan variera beroende på material, temperatur och luftfuktighet.
Hårdhet (Shore A):	60
Funktionell styrka efter:	30 minuter. Kan variera beroende på material, temperatur och luftfuktighet.
Lägsta temperaturbeständighet:	-40 °C
Högsta temperaturbeständighet:	+100 °C
Mögelresistens:	God
Fuktbeständighet:	Mycket god
Övermålningsbarhet:	God
Skjuvhållfasthet:	350 N/cm^2
Skinnbildning:	10-15 minuter
Fast substans ca.:	100 %
Lösningsmedelsfri:	Ja
Draghållfasthet ca.:	250 N/cm^2
UV-beständighet:	God
Viskositet:	Pastös
Vattenbeständighet:	God

FÖRVARING

Hållbarhet: Minst 18 månader efter produktion.
Förvaras torrt i sluten förpackning mellan +5 °C och +25 °C.
Begränsad hållbarhet efter öppning.