

MIA-Grid PP 30/30L + N3

PRODUKTBLAD

MIA-Grid PP 30/30L + N3 är en geokomposit bestående av ett biaxialt geonät gjort av polypropen (PP) med en integrerad Nor.Geo.Spec klassad geotextil. Kombinationen av geonät och geotextil är ekonomiskt fördelaktigt och tidsbesparande samt förenklar vid utrullning. Utformningen av MIA-Grid + N3 gör produkten idealistisk för armering, separation och filtrering i vägkonstruktioner, deponier och många andra områden där egenskaperna blir centralt. Det är viktigt att använda rätt sten storlek till geonäten så stenen låses fast.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS	
GEONÄT – 3030L					
Rib Strength (MD/CD)	GRI GG1	kN/m	30/28	-3,0/-2,8	
Junction Strength (MD/CD)	GRI GG2	kN/m	28/25	±2,8/±2,5	
Väderresistent (MD/CD)	EN 12224	%	100/100	±10/±10	
Resistent mot vätska – Acid, Alkaline	EN 14030	bibehållen	100/100	±10/±10	
Resistent mot oxidation (MD/CD)	EN ISO 13438	styrka	100/100	±10/±10	
Maskstorlek	Measured	mm	60/60	±6/±6	
Carbon black	ASTM D1603	%	2	-	
GEOTEXTIL – N3					
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	16,7/16,7	±1,67/±1,67	
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	45/45	-9/-9	
CBR	EN ISO 12236	N	2350	-235	
Dynamisk perforationsmotstånd	EN ISO 13433	mm	23	+5,75	
Karakteristisk öppning (O ₉₀)	EN ISO 12956	µm	90	±27	
Vattengenomtränglighet V _{IH50}	EN ISO 11058	mm/sec	60	-18	
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	190	±19	
Tjocklek	EN ISO 9863-1	mm	1,1	±0,21	
MIA-GRID PP 3030L + N3					
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	32/32	-4,5/-4,5	
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	12/10	±3,6/±3,0	
Vikt	EN ISO 9864	gr/m ²	540	±54	
FÖRPACKNING					
RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	STENSTORLEK	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING
2303117 _{TH}		20-150 mm	3.95x50	197.5	11 rullar/bunt



1071-CPR-7027 5-P-02483

2023-05-03

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter