

HDPE 1,5mm T/T Präglad HDT

PRODUKTBLAD

HDPE 1,5mm tekstur/struktur präglad är ett geosyntetiskt tätskikt gjort av högdensitetspolyeten. HDPE är ett hårdare och styvare membran, vilket gör att det har mycket goda kemiska resistensegenskaper och är mycket hållbar med lång livslängd. Texturerad HDPE innebär att membranet har försetts med ett friktionshöjande lager, vilket blir en fördel när marken lutar då det blir bättre fäste. Membranet kan appliceras i både små och stora installationer, främst som botten täckning av exempelvis deponier och diken där det finns risk för föroreningar. Den tekniska data som visas nedan uppfyller eller överstiger GRI GM 13 standard.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Tjocklek, högsta	ASTM D 5994	mm	1.43	-
Tjocklek, lägsta	ASTM D 5994	mm	1.28	-
Densitet	ASTM D792	g/cm ³	0.94	
Draghållfasthet;	ASTM D 6693,	min. ave	-	-
Draghållfasthet (MD/CMD)	Type IV	N/mm	22	-
Draghållfasthet vid brott	50mm/min	N/mm	25	-
Töjning (MD/CMD)	G.L. = 33mm	%	12	-
Töjning vid brott	G.L. = 50mm	%	100	-
Rivstyrka	ASTM D 1004	N	187	Min
Statiskt punkteringsmotstånd	ASTM D 4833	N	400	Min
Carbon black, halt i intervall	ASTM D 1603/4218	%	2.0-3.0	-
Carbon black, spridning	ASTM D 5596		Cat 1 eller 2	
Enkelpunktskårad dragbelastning	ASTM D 5397		300	
Oxidativ- och induktionstid	ASTM D 3895	mins	100	-

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING
2303312 _{RO}	3257814	8x70m	560	1 rulle/pall



1213-CPR-6161

SundaFus

2023-05-29

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter

Mardam

Est. in 1920™

 Mardam AB
 Ävägen 7A
 268 75 Tågarp

 Kontor Nässjö
 Framtidsvägen 1
 571 35 Nässjö

 Tel +46 418 504 35
 Tel +46 418 504 41

 info@mardam.se
 www.mardam.se
