

## MIA-Grid PP 20/20kN S

### PRODUKTBLAD

MIA-Grid PP 20/20kN S ett extruderat geonät gjort av polypropen (PP). Det är ett biaxialt nät med dragstyrka i två riktningar. Produkten används till områden där goda sträckegenskaper och förstärkning av bärlager behövs. MIA-Grid PP används på olika nivåer i konstruktionen, ända från botten av förstärkningslagret till toppen en bit under asfalten. Jordarmering vid nyläggning av väg ökar livslängden och reducerar utvecklingen av spårbildning i beläggningen. MIA-Grid PP används bland annat för konstruktion av vägbeläggningar, grundläggningar och lastfördelningsplattformar. Det är viktigt att använda rätt stenstorlek till geonäten så stenen låser fast i konstruktionen.



PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
<b>MEKANISKT</b>				
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	20/20	-2,0/-2,0
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	11/11	±2,0/±2,0
Draghållfasthet vid 2 % töjning	EN ISO 10319	kN/m	8/8	-1,0/-1,0
Draghållfasthet vid 5 % töjning	EN ISO 10319	kN/m	15/15	-1,0/-1,0
Junction Efficiency	GRI-GG2	%	95/95	±2,0/±2,0
Styvhet vid töjning	DIN 61551	mg-cm	780 000	±10 000
<b>FYSISKT</b>				
Maskstorlek	Measured	mm	40/40	±2/±2
Carbon black	ASTM D1603	%	2	-
Vikt	EN ISO 9864	g/m <sup>2</sup>	250	±20
<b>HÅLLBARHET</b>				
Resistent mot installationsskador		%	95	±2
Resistent mot långsiktig nedbrytning		%	100	-
Resistent mot UV-nedbrytning	EN 12224	%	100	-
<b>FÖRPACKNING</b>				
<b>RSK-NUMMER</b>	<b>STEN</b>	<b>MÅTT</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>FÖRPACKNING</b>
2310081 <sub>LI</sub>	0-60mm	3.95x50m	197.5	11rullar/pkt



1029-CPR-CN23

2023-07-14

Se katalogen MIA Geosynteter på hemsidan för ytterligare vägledning avseende användning av olika Geosynteter