



ROOF

Vattentät gummi-
asfalt förstärkt
med glasfiber



PROFESSIONAL

EGENSKAPER

- Tåter i alle slags væder
- Fæster på de fleste ytor, även våta
- Kan användas vid temperaturer ned mot -12°C (gæller 310ml patron)
- Fôrblir flexibel i minst 20 år
- Tål en fôrslængning på 150% utan att spricka
- Glasfiberarmerad
- Ftalatfri

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- Omedelbar tætning av taklæckage (æven våta ytor)
- Tætning av blybeslag og slæta samt sluttande tak
- Fôrslutning og tætning av takrænner, kantbeslag, stuprôr, rôrbeslag, takfogar, kanalgenomfôringer, pipor og skorstenar
- Vattentætning av fundament, væggar, slæta og lutande tak og rænner
- Kall limning av bitumenbelægning, shingel og korrugerad plåt
- Tætning av træbåtar

BRUKSANVISNING

1. Ytan måste vara fri från is, snö og smuts.
2. Öppna burken / Skär av munstycket till önskad dimension. Sätt i patronen i en standardfoggpistol.
3. Använd en borste eller stålspackel fuktad med Tec7 Cleaner för att sprida ut massan.
4. Rengör verktyget med Tec7 Cleaner.

! Stôrre reparationer bôr förstærkas med glasfiberduk. Vid fôrsegling av fogar rekommenderas Roof patron. Roof i burk kan fôrtonnas med lacknafta för att underlätta applicering (<5%). Roof ska inte användas i samband med dricksvatten. Vid användning av Roof burkar borde burken sätas i varmt vattenbad vid påfôrning i temperatur lægre än +15°C. Roof har begrænsad limningseffekt.

PS: Informationen og rekommendationer i denna produktinformation är framtagna i god tro då dom är baserade på tester og erfaring. Då det finns många olika rengørningsmetoder, användningsområder, material og underlag samt miljøer som är utanför Relekta's kontroll, kan Relekta inte påta ansvaret för det slutlige resultatet. Det rekommenderas alltid att testa produktene på material og tænkt anvændning innan ett slutgiltigt arbete utfôr. Kontakta oss gärna för rådgivning.

TEKNISKT INFORMATION

Samansætning: Modifierad bitumen (50%), glasfiber og butylgummi

Torrhalt: 70%

Hærdningstid: Klart att gå på efter ca 7 dagar beroende på væderfôrholdandene

Tæckfôrmeåga: Fôr bæsta resultat rekommenderas det att lægga Roof i två lager om 1,5 mm. Åtgång per lager ca 1,5-2.0 kg/m².

Flampunkt: 38°C (minimum)

Draghællfasthet (hærdad): 200 PSI

Fôrslængning vid brytning: 150% (torr film)

Arbetsstemperatur: -12°C till +50°C (ska inte påfôrås på snø eller isbelægning!)

Temperaturstabilitet: -40°C till +82°C

UV-stabilitet: Utmærkt

Fôrsvægning vid ældring: Ingen under 20 år

Bestændighet mot vatten: Mycket god vid normal drænering/ævrinning

Bestændighet vid normala klimafôrholdandene: Utmærkt

Bestændighet mot hydrokarboner: Ej bestændigt

Hællbarhet: 24 månader i öppnad fôrpackning

Fôrvaring: Fôrvaras svaltt og torr

FÔRPACKNING

Fôrpackning	Antal i kartong	Art.nr
310 ml patron	12	T602176
1 kg spann	12	T602201
5 kg spann	4	T602205
10 kg spann	1	T602210