

RELEKTA
101

STENLIM

Ett färdigblandat
alternativ istället
för murbruk

- Snabbare och en mer effektiv montering av murverk och sten
- Kräver minimal förberedelse
- Klar för användning – undvik damm och spill från blandning av murbruk
- Fäster på de flesta material
- Härdar snabbt



Ett färdigblandat
alternativ till murbruk

- Snabbare och en mer effektiv limning av murverk och sten
- Klar för användning – undvik damm och spill från blandning av murbruk
- Fäster till de flesta material
- Härdar snabbt

Användningsområden

101 Stenlim är lämplig för icke-bärande väggar av lättklinkerblock (Leca), tegel, sten m.m. 101 Stenlim fäster också på metall, trä, gips och polystyren, kan användas i temperaturer ner till -20°C.

Bruksanvisning

Applicera på en ren och damm-fri yta. Fäst flaskan på skumpistolen och skaka väl före användning. Applicera en till två strängar lim i längdriktningen beroende på bredden på blocket. Montera nästa block snabbt efter applicering av limmet, senast inom 5 minuter. Limmet tål belastning efter 30 minuter och är genomhärdad efter 24 timmar (vid ca 23°C).

101 Stenlim är ett en-komponents PU baserat lim, för horisontell limning av icke-bärande väggar. Det förenklar byggprocessen genom att, den är klar för användning direkt och att den härdar snabbt. En sparar tid, samt damm och spill från blandning av murbruk. Limmet fäster på tegel, betong, sten, metall, trä, gips och polystyren, kan användas i temperaturer ner till -5°C. 101 Stenlim är ett lim som inte bygger eller expanderar, varken under eller efter härdning. Detta beror på att produkten kommer ut som skum, men omvandlas snabbt till ett tunt skikt av lim.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

101 Stenlim är lämplig för icke-bärande väggar av lättklinkerblock (Leca), tegel, sten m.m. Den kan också användas för uppförande av stenpartier runt rabatter, terrasseringar, stödmurar, stentrappor, mm.

BRUKSANVISNING

Använd handskar och annan lämplig skyddsutrustning. Appliceras på en ren, damm- samt fettfri yta. Se till att mängdregulatorn på pistolen är stängd och att aerosolen hålls i upprätt läge när den skruvas på pistolen. Skaka väl före användning. 101 Stenlim fungerar bäst om ytan är fuktig (inte fryst) och flaskan är ca. 20°C. I kallt väder, kan flaskan värmas i exempelvis ett varmvattenbad före användning. Applicera en till tvåsträngar lim (ca. 4cm i bredd) i längdriktningen, beroende på bredden på blocket. Skumsträngen kommer snabbt att sjunka ihop till ett tunt skikt, då måste nästa block sättas på plats inom 5 minuter. Limmet tål belastning efter 30 minuter, och är genomhärdad efter 24 timmar (vid ca. 20°C). Använd PUR Cleaner för att ta bort spill från lim och rengöring av pistolen.

TEKNISKT INFORMASTION

Härdning på ytan: 8-15 minuter

Härdningstid vid 20°C: 24 timmar

Härdningstid vid 5°C: 72 timmar

Brandklass: B3

Flampunkt: 400°C

Temperaturbeständig: -40°C till +90°C (+110°C max. 30 minuter)

Hållbarhet: 12 mån i stängd behållare

Förvaring: Förvaras kyligt, torrt och frostfritt

FÖRPACKNING

Förpackning	Antal i kartong	Art.nr
750 ml aerosol	12	T599634

PS: Informationen och rekommendationer i denna produktinformation är framtagna i god tro då dom är baserade på tester och erfarenhet. Då det finns många olika rengöringsmetoder, användningsområden, material och underlag samt miljöer som är utanför Relektas kontroll, kan Relekta inte påta ansvaret för det slutliga resultatet. Det rekommenderas alltid att testa produkten på material och tänkt användning innan ett slutgiltigt arbete utförs. Kontakta oss gärna för rådgivning.